

143900. Московская обл.,
Балашиха-6 шоссе Энтузиастов, 79
Тел./факс (495)521-22-74

79, Shosse Entusiastov, Balashikha- 6,
Moscow Region, 143900, RUSSIA
Phone/fax (495)521-22-74

ПРОТОКОЛ

Испытания образцов безшовной гидроизоляции «УЛЬТРАМАСТ» ТУ 5775-075-01393697-10

Отделением изготовления и применения опытных элементов дорожных и мостовых конструкций ОАО «Союздорнии» в мае 2010г. были проведены испытания образцов безшовной гидроизоляции «УЛЬТРАМАСТ» (ТУ 5775-075-01393697-10) предоставленных ООО «ПРАС» на соответствие требованиям ГОСТ 30693-2000.

В результате проведенных испытаний были получены следующие показатели отраженные в таблице 1.

Физико-технические свойства безшовной гидроизоляции «УЛЬТРАМАСТ» (ТУ 5775-075-01393697-10)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение по ГОСТ 30693-2000	Метод испытаний	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Плотность, г/см ³	--	ГОСТ 267-73	1,1
2	Твердость по Шору, усл.ед.	--	ГОСТ 263-75	10
3	Теплостойкость при температуре 100°С в течение 2 ч	--	ГОСТ 26589-94	отсутствие вздутий и потеков
4	Водонепроницаемость при давлении 0,001МПа в течение 72 ч.	не должно быть признаков проникания воды	ГОСТ 26589-94	отсутствие признаков проникания воды
5	Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течении 10 мин.	не должно быть признаков проникания воды	ГОСТ 26589-94	отсутствие признаков проникания воды
6	Условная прочность, МПа, не менее	0,20	ГОСТ 26589-94	0,35
7	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100,00	ГОСТ 26589-94	1038
8	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее		ГОСТ 26589-94	
	- бетон	0,10		0,26
	- сталь	0,10		0,27
9	Водопоглощение в течение 24 ч., % по массе, не более	2,00	ГОСТ 26589-94	1,0
10	Гибкость материала на брус с закруглением радиуса 10 мм	Не должно быть трещин при темп. выше минус 5°С	ГОСТ 26589-94	нет трещин при температуре минус 35°С

Безшовная гидроизоляция «УЛЬТРАМАСТ» ТУ 5775-075-01393697-10 соответствует требованиям ГОСТ 30693-2000

Заведующий отделением ОиПЭК

Н.А. Волков

Инженер ОиПЭК

Д.С. Тихонов

25 мая 2010 г. т. (499) 940 90 11 доб. 21-47